

GRAPHACE[®] ZN-1600

水溶性壓鑄離型劑

水溶性鋅合金用離型劑

組成概略

極壓添加劑 合成油 離子水
表面活性劑 防鏽劑·防腐劑 植物油脂

使用方法

標準稀釋倍率40~100倍，初步使用時建議60~70倍使用，然後根據實際使用狀況逐步增加稀釋比，最佳狀態應在80~90倍之間。

一般性狀

一般性狀	
外觀	白色分散液
黏度	10 CP
引火點	無
比重	0.99
PH	7~8

保管方法

防止異物混入，冷暗處密封保存
夏天避免陽光直射，冬天避免結冰

包裝

18L/桶

200L/桶

其他

消防法：非危險品

ROHS：適合