

GRAPHACE[®] WK-22

水溶性壓鑄離型劑

無機系特殊鑄造用離型劑

組成概略

白色固體潤滑劑 黏合劑 分散劑
增黏劑 防腐劑 去離子水

使用方法

標準稀釋倍率20~50倍，初步使用時建議20~30倍使用，然後根據實際使用狀況逐步增加稀釋比，最佳狀態應在40~50倍之間。

一般性狀

	一般性狀	
外觀	白色分散液	
比重	1.10	
黏度	200 maPs	
P H	9 ~ 10	
引火點	無	

保管方法

防止異物混入，冷暗處密封保存
夏天避免陽光直射，冬天避免結冰

包裝

18L/桶

200L/桶

其他

消防法：非危險品

ROHS：適合